

60	Шпатлевка водно- дисперсионная акриловая	ООО "Нефтехими к", Россия (Товарный знак отсутствует)	Время высыхания до ст.3	при (20°C ± 0,5 °C) не более 2	при (20°C) 2	°C, ч.	
			Массовая доля нелетучих веществ	не менее 50		%	
			Плотность состава	1,5-1,8		г/см <sup>3</sup>	
			Усадка	менее 2		1,5	
			Максимальный слой без растрескивания	не более 1	1	мм	
			Морозостойкость	при минус (20 ± 2)°C не менее 5	при минус 20 C , 5	цикл	
			рН шпатлевки	7,5-9,5			
			Гарантийный срок хранения	более 10	12	мес	
			Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C	не менее 24	24	ч.	
			Эксплуатационные характеристики	температура воздуха не ниже +8°C, относительная влажность воздуха не более 80%	температура воздуха минимум +8°C, относительная влажность воздуха максимум 80%	°C, %	