

	Условная вязкость эмали при $(20,0 \pm 0,5)$ °C:			
	по вискозиметру ВЗ-1 с диаметром сопла 2,5 мм или	От 12 до 40	15	
	-по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм должна быть	От 10 до 18	12	
ч	Время высыхания пленки эмали до степени 3, не более:			
	при $(20 \pm 5)$ °C	Не должно нормироваться или не более 2 ч	Не нормируется	
	при $(150 \pm 5)$ °C	Не должно нормироваться или не более 2ч	2	
мм	Эластичность пленки эмали при изгибе, не должно нормироваться или должно быть не более	3	3	
ч	Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при $(20 \pm 5)$ °C, не менее	24	24	